


**FICHA DE PRODUCTO**

**GRIS OSCURO**

**600x1200mm**
**Contenido:**

Caja: 2 piezas  
 Cantidad: 1,44m<sup>2</sup>  
 Peso: 28.5 kg  
 Pallet: 40 cajas  
 Peso: 1,140kg

**Porcelánico**

ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

**Uso**

MURO Y PISO

**Formato**

600x1200mm

**Grosor:**

9mm

## Recomendaciones de uso

**Uso:** Piso y Muro  
**Tipo:** Porcelanato  
**Acabado:** Mate  
**Terminado:** Rectificado  
**PEI IV:** Alto tráfico

## Recomendaciones de colocación

- 1: Contratar personal calificado para su instalación.
- 2: Comprar material de un mismo tono.
- 3: CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INDICADAS
- 4: Nivelar y verificar la superficie donde se instalará la loseta cerámica rayándola con una herramienta punzocortante en distintos puntos para comprobar la solidez.
- 5: Remover cualquier material que impida la adherencia entre el recubrimiento cerámico y el adhesivo, tales como pintura, polvo, yeso, películas de grasa, entre otros.
- 6: Preparar un adhesivo indicado para PISO GRES.
- 7: Aplicar el adhesivo con una llana dentada de "1/2".
- 8: Utilizar el sistema de nivelación colocando separadores de 2mm de separación antes de colocar las piezas sobre el adhesivo.
- 9: Colocar las piezas sobre el adhesivo utilizando separadores o crucetas de 2mm para alinear el vértice de las piezas. Se recomienda el uso de ventosas para facilitar la colocación de la pieza.
- 10: Al corregir desfasamientos, es necesario volver a checar la nivelación de las piezas con el nivelador.
- 11: Antes de emboquillar, límpie la superficie y la junta con un cepillo plástico de cerdas suaves dejando completamente libre de polvo.
- 12: Aplique grout sin arena utilizando una llana de goma.
- 13: Despues de aplicar el grout, retire el exceso con una esponja húmeda.
- 14: Evite dejar secar restos de adhesivo y grout sobre la superficie de la loseta.
- 15: Siguiendo estos consejos, obtendrá una óptima calidad y uniformidad en su instalación.
- 16: Para patrones de instalación en desfase se recomienda un desfase máximo del 20%.

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.