

ADEBLOK REPELLO FINO



Base para repellar muros de block, concreto y ladrillo. Formulado para espesores máximo hasta 15 mm.

Presentación: Saco de 40 Kg.

Rendimiento Aproximado: 6-8 m²

Beneficios

- Ahorra tiempo en mano de obra comparado al sistema tradicional.
- Fácil aplicación.

Usos Recomendados

- Recubre superficies de block, concreto, ladrillo y techos (aplica para la parte interna del techo).
- No es necesario ningún aditivo extra como lechada de adherencia. Ideal para casas prefabricadas o fundidas.
- Formulado para alcanzar espesores hasta 15 mm.
- Uso en interior y exterior.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de Adeblok Repello Fino, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.


Aplicación

1




En 7.5 a 8.5 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Adeblok Repello Fino y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.

2



Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Adeblok Repello Fino. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.

3



Cuando la mezcla aplicada en el muro este fraguada y con el nivel deseado deje secar por 24-48 horas antes de aplicar un acabado.

Rendimientos

6 a 8 m² a un espesor mínimo de 1 mm. y máximo de 15 mm.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y prácticas de instalación.

Recomendaciones

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas sin contacto directo con el suelo.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.

Limitaciones

- No aplicar Cemix Adeblok Repello Fino cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan manchas con diferencias en las tonalidades de gris.

Información Técnica

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,100 kg/m ³
Resistencia a la compresión	700 PSI
Porcentaje de absorción de agua	10%



Escríbenos por
WhatsApp
+502 6628-2800
+504 2758-1111

cemix-ca.com

Cemix Centroamérica

ADEBLOK